CM - 1720
ADHESIVO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de contacto de alta calidad, de consistencia media alta de aplicación. Su secado es medio, con tiempo abierto amplio.

USOS

De preferencia con materiales que se requiera una buena resistencia como: lámina, laminado plástico, madera. Con superficies senirrígidas como: cuero, linóleum, neolite. Hace uniones magnificas.

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Color	Negro
Contenido de sólidos	22 - 24
Densidad: G/ML	0.845 - 0.855
Fluidez: SEG. (Copa Ford 90 ml. 22°C 1/4")	150 - 170
Viscosidad Brookfield (cps) Tiempo de secado: MIN	150 - 170
Resistencia Axial: IB/IN A) 5 min. B) 10 min.	A) 58 B) 72
Rendimiento; m^2	4 - 5
Tiempo abierto: min.	12 - 25

APLICACIÓN

Deberá hacerse de preferencia en lugares ventilados, lugares de techo alto y en espacios amplios es mejor. Este adhesivo tiene una consistencia de aplicación adecuada para hacerlo manual, ya sea con brocha, espátula o llana dentada. En esta última se aconseja de 1.5 mm. la ranura.

PRECAUCIONES

Los recipientes que contengan el ashesivo CM - 1720, no se deberá de poner cerca del fuego porque son inflamables, tampoco se recomienda dejarlos bajo el sol. Durante el invierno, si el producto ha estado almacenado en lugares bastante fríos, se sentirá una pérdida de fuerza en la adherencia cuando se use, se aconseja, ahora si, en este caso sacarlos al sol, después rodarlos y cuando se abran agitar el producto vigorosamente.